Technische Daten - Renia 3D Embossing Filler

Anwendung

Füllmasse auf Basis von Korkgranulat und Ledermehl, zum Ausfüllen von 3D-Punzierungen. Nach Vorbehandlung der Materialoberfläche eine ausreichende Menge 3D Embossing Filler aufbringen und glattstreichen. Kann mit einem Spachtel oder von Hand verarbeitet werden.

Klebstoffverhalten

Dünne Schichten von wenigen Millimetern können bereits nach kurzer Wartezeit weiterbearbeitet werden. Nach Auftrag dickerer Schichten kann die Trocknung mit Wärme beschleunigt werden - dazu Werkstück z.B. auf Heizkörper plazieren, so dass Vorderseite des Leders nicht austrocknet oder anderweitig beschädigt wird.

Technische Daten

Farbe:	braun	Viskosität [mPa*s]:	pastös	Dichte [g/l]:	410
pH-Wert:	n.a.	Festkörpergehalt [%]	35	Trockenzeit [m]:	30-120
Pressdruck [bar]:	n.a.	Reaktiviertemp. [°C]:	n.a.	Reakt.zeit [s]:	n.a.
Temp.best. [°C]:	n.a.	Schälfestigkeit [N/mm]:	n.a.		

Vorbehandlung

Lederrückseite vor Aufbringen der Masse mit Renia - Gummilösung vorstreichen, wenn nötig zweimal.

Topfzeit

Nicht anwendbar.

Verdünnung/Reinigung

Korkfüller bei Bedarf mit Renia - Gummilösung oder Schnellkleber-Verdünner verdünnen, hiermit kann ebenfalls die Reinigung von Geräten und Arbeitsgefäßen erfolgen.

Wärme-/Umweltbeständigkeit

Nicht anwendbar.

Lager-/Transportbedingungen

Lagerstabilität mindestens 12 Monate bei 20 °C, Gebinde bei längerer Lagerung umdrehen.

Kennzeichnung

Nach CLP, siehe Sicherheitsdatenblatt.

Packungen

Artikel-Nr.	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit
68S216	160 g Dose	0,16 kg = 0,4 l	48
68S232	320 g - Dose	0,32 kg = 0,8 l	24

Zur Beachtung: *Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den angeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichend Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Datenblätter ihre Gültigkeit.*
©Renia GmbH, D-51109 Köln - www.renia.com - info@renia.com